



## ПРОБЛЕМА

Матовые места на полированных камнях  
Слегка повреждённые места на глянцевых полах  
Загрязнения в микропорах,  
грязное патинированное стекло  
лакированный паркет

## РЕШЕНИЕ



### Finalit Nr. 60 Полировочная пудра



до



после



полировка



шлифовка

**Продукт – Finalit Nr. 60 Полировочная пудра**

Пример из практики:

Мраморный пол Россо Верона – Частный дом, Вена

Поверхность мрамора была повреждена, после того, как обслуживающий персонал по ошибке применил лёгкую кислоту в качестве очищающего средства.

Поверхность обработали однодисковой машиной с алмазной насадкой Корн 400 и 800 и в заключении отполировали с помощью Finalit Nr. 60, белым падом и тяжёлой однодисковой машиной ( около 60 кг.).

**\*\*\*\*pH-нейтральный (Машинная-) Политура! Санирование - реставрация поверхности ( Мрамор и т.д.) без применения кислот! Естественная поверхность камня сохраняется!**

**Освежает полировку на затёртых-захоженных поверхностях 1-2 раза в год.**

Различные виды мрамора или известняка, уложенные на пол, в целях реставрации кристаллизуют. Поверхность - обрабатывается кремниевой кислотой, стальной нитью и ододисковой машиной, полируется, зачастую раз в неделю. За счёт частой полировки, с течением лет разрушается поверхностное натяжение камня, что приводит к изменению внешнего вида.

**Преимущества для фирм , которые применяют кристаллизацию:**

- Не нужно закупать новые машины
- Не разрушается поверхность за счёт применения кислоты
- Не нужно укрывать поверхность
- Сохранение поверхностного натяжения камня
- Без шума и вредных запахов
- Натуральное полировочное средство
- Высокая устойчивость



- Минимальные затраты времени и средств по уходу, если импрегнировать поверхность Finalit Nr. 21 и Finalit Nr. 22
- Дополнительный глянец-эффект за счёт ежедневного ухода с помощью Finalit Nr. 40 ( не содержит мыла, не оставляет разводов, придаёт глянец и дезинфицирует )

**Finalit Nr. 60 не разрушает камень, является нейтральным продуктом и естественным продуктом. Вам не нужно укрывать мебель, стены и т.д. Камень и стыковочные фуги не повреждаются.**

#### а) Свойства

**Шлифовальный и полировочный эффект одновременно! От шлифа 400 или 800.**

**Результат: Натуральная полировка!** Никакого химического воздействия на поверхность – продукт нейтральный!

**Многоразовое использование! Не содержит кислот – не повреждает поверхность – применим практически везде.**

Безвреден – не содержит кислот и ядовитых веществ!

Оптика: белая пудра

Твёрдость: 9 по шкале Мооса.

#### б) Материалы

Мрамор (если слегка повреждён ,предварительно отшлифовать –Корн 400 или 800). Гранит ( если слегка затёрт, предварительная шлифовка – Корн 400/800 до 3.500). Керамическая плитка с некачественной политуры, тени-разводы ( те же действия , что и с гранитом ). Керамика, Известняк, Песчаник, в принципе все натуральные камни – терраццо, бетонные плитки, а также сатинированные-отпескоструенные стеклянные поверхности, плексиглас, нержавейка, алюминий, латунь – можно полировать-шлифовать.

**Finalit Nr. 60** эффективен также при лёгких царапинах на автолаке , например после мойки. Используйте только вручную, белым синтетическим падом – **ни в коем случае не полировать машиной!**

#### Тесты-Пробы на месте необходимы!

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

о **Повреждения**, которые образовались в помещении в результате ежедневной эксплуатации и уборки, начиная от дверей, по часовой стрелке записать и **сфотографировать!**

о **Деревянные части дверей и тд.** например ( Двери, Рамы ) нужно защитить путём нанесения бесцветного силикона в местах соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. Иначе возможно повреждение деревянных частей водой или химикатом. Аккуратно обклеить весь периметр специальной кислотостойкой, синтетической лентой, не оставляющей клейких следов. **Укрыть!**

о **Все имеющиеся покрытия** необходимо перед очисткой удалить. Использовать для этого - **Finalit Nr. 5 Удаление посторонних покрытий и смол.** Возможно также использовать смесь из **Finalit Nr. 1, Nr. 5 r и Finalit Nr. 39 Очиститель Compact ( в соотношении 1:1:1 )**. Все имеющиеся покрытия перед очисткой полностью удалить, в противном случае очищающее средство может не подействовать!! Если не видно существует покрытие или нет ( часто прозрачное ) провести тест:



## о ТЕСТ

а) Провести лезвием ( поскрести )

б) Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность обработана

## с) Применение

При полировке с помощью Finalit Nr. 60 удаляются лёгкие царапины и небольшие повреждения поверхности кислотами.

Необходимое: Вес машины при работе на мраморе и керамической плитке 60-80 кг, на граните 100-140 кг.

1. Работать на небольшой скорости , до 240 Об/мин. иначе пудра разлетится по всему помещению или вы обожжёте камень ( в этом случае вам придётся шлифовать все заново ,начиная с Корн Nr. 20, 60, 120, 220, 400, 800, 1.800, на граните или керамической плитке до 3.500 – затем опять отполировать)

Полировочные пады держать в чистоте, поскольку пыль содержит частицы песка, которые за счёт своей жёсткости могут поцарапать поверхность. Это касается также и самой пудры!

2. Поверхность хорошо очистить.
3. **Finalit Nr. 60 развести с водой чтобы получилась кашаца – ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В ТАКОМ ВИДЕ. Ни в коем случае не применять в сухом виде!!!**
4. Наносить Finalit Nr. 60 однодисковой машиной ( вес около 60-80 кг, скорость около 240 Об/мин. ). Машину можно утяжелить мешком песка ( 20кг.) или другим удобным средством.
5. На мраморе, граните или плитке вес машины около ( 60-100 кг.).
6. Варианты – полировать мрамор, гранит и плитку тяжёлой машиной 100-140 кг – идеальный вариант , машина с планетарным вращением ( три насадки которые крутятся в разных направлениях ) и белым синтетическим падом.
7. Внимание! Полировочная пудра должна всегда оставаться под падом. Для этого вы можете разрезать пад, как показано на картинке, чтобы пудра не вылетала из под машины, а оставалась под ней.



На картинке пад, вырезанный под машину с левым вращением. Если вы перевернёте пад, то его можно использовать для машин с правым вращением.

**Тесты-Пробы на месте необходимы!**



## Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 60

### а) Повторное применение

Собрать всю массу чистым пылесосом и можно использовать на другом объекте.

**Как часто можно повторно применять:** Мягкие камни до 20-30 раз, гранит и плитка – 2-3 раза. Внимание! **Посторонние частицы в пудре могут привести к царапинам!**

### б) Отложения, остатки других продуктов, повреждённые кислотами места

**Остатки грязи, пигменты краски, следы маркировки карандашом, следы алюминия, металла ( от инструментов ) или остаточные следы в микропорах, вызванные материалами применяемыми для защиты при транспортировке – можно удалить способом описанным в разделе Применение.**

На поверхностях сильно повреждённых кислотами перед применением Finalit Nr. 60 применить шлиф от 60 до 3.500.

### с) Плитка и кафель с браком в полировке

Отшлифовать, от 60 до 1.800 или от 400 до 3.500 зависит от проблемы. В заключении отполировать применив Finalit Nr. 60 с помощью шлифовальной машины 100-140 кг ( с планетарным вращением около 240 Об/мин.).

**д) Лёгкие следы/остатки фуговочной затирки с элементами эпоксидной смолы на полированном мраморе, изменение цвета на краях , где проходят стыковочные фуги.**

Удалить , применив Finalit Nr. 60 , однодисковую машину с белым падом. Действует также при удалении следов силикатной фуговочной массы.

### ф) Сатинированное, отпескоструенное стекло

Часто остаются следы от пальцев, а также жирные следы или пигменты краски.

Удалить следы , применив Finalit Nr. 60 , однодисковая машина ( также вручную ) с небольшой скоростью максимально 240 Об/мин и белым падом.

### г) Лакированный паркет

Если на лакированном паркете образуются матовые пятна, особенно там где основная нагрузка. Удалить можно с помощью Finalit Nr. 60 , белый искусственный пад и немного воды – заполировать.