



ЗАЩИТА

Глянцевая, долгосрочная защита против всех воздействий окружающей среды, для всех материалов. Придаёт матовым поверхностям яркость и глянец, оживляет цвет.

Не нуждается в кристаллизации.

Водо-грязеотталкивающее, противоскользящее, глянцевое покрытие, безвредно для здоровья.

РЕШЕНИЕ



Finalit Nr. 23 Глянцевое импрегнирование



Отель Альпенрозе



Каучук



до



после



Продукт Finalit Nr. 23 Глянцевое импрегнирование

Пример из практики:

Обожжённый/затёртый мраморный пол, Отель Ахензее.

Обожжённый/затёртый мраморный пол нужно было отполировать до зеркального блеска. При такой обработке поверхности, добиться блеска с помощью Полировочной пудры невозможно. Мы нанесли Finalit Nr. 21 Fixativ очень тонким слоем и сразу затёрли его и по верх него 2 раза, с разницей в один час, Finalit Nr. 23.

В заключении пол был отполирован с помощью высокоскоротной машины и белым падом .

а) Свойства

Белёсого цвета, применять только в разведённом виде (1:1-1:3 с тёплой водой).
Обрабатываемая площадь в разведённом виде - 1л при 1:1-1:3 до 20-50 м².

Finalit Nr. 23 был разработан в первую очередь для матовых мраморных полов, чтобы восстановить натуральный блеск камня.



Это импрегнирование представляет собой долгосрочную, воздухопроницаемую защиту на основе Акриловой дисперсии с Флуор-Эластомерными добавками.

Образует грязе- и водоотталкивающую, устойчивую, воздухопроницаемую, бесцветную плёнку.

Можно применять на поверхностях чувствительных к растворителям!

Смотрите раздел посвящённый разделению поверхностей для специальной очистки

б) Материалы

восстановление глянца и глянец на матовых полах только во внутренних помещения. мрамор, гранит, плитка, кафель, керамика, котто, кирпич, клинкер, известняк, песчаник. аггло-терраццо, терраццо, бетон, штукатурка, дерево, паркет, ламинат, линолеум, пластмасса, ПВХ, резина.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

о **Повреждения**, которые образовались в помещении в результате ежедневной эксплуатации и уборки, начиная от дверей, по часовой стрелке записать и **сфотографировать!**

о **Деревянные части дверей и тд.** например (Двери, Рамы) нужно защитить путём нанесения бесцветного силикона в местах соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. Иначе возможно повреждение деревянных частей водой или химикатом. Аккуратно обклеить весь периметр специальной кислотостойкой, синтетической лентой, не оставляющей клейких следов. **Укрыть!**

о **Все имеющиеся покрытия** необходимо перед очисткой удалить. Использовать для этого - **Finalit Nr. 5 Удаление посторонних покрытий и смол.** Возможно также использовать смесь из **Finalit Nr. 1, Nr. 5 r и Finalit Nr. 39 Очиститель Compact (в соотношении 1:1:1)**. Все имеющиеся покрытия перед очисткой полностью удалить, в противном случае очищающее средство может не подействовать!! Если не видно существует покрытие или нет (часто прозрачное) провести тест:

о **ТЕСТ**

а) Провести лезвием (поскрести)

б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность обработана

с) Применение

Возможности нанесения :

- Хлопчатобумажная насадка
- Распыление – минимальный расход
С помощью Airless-аппарата (на картинке)





► ОБЩЕЕ

- 1) Отключить отопление полов!
- 2) Предварительно помыть полы (после удаления всех покрытий и грязи) с помощью Finalit Nr. 40, чтобы удалить пыль, следы обуви, разводы!!!
- 3) Лишнюю воду удалить.
- 4) Провести влажной тряпкой, чтобы удалить все следы. Поверхность должна быть абсолютно свободна от пыли, волос и т.д.
- 5) Дать высохнуть. Время зависит от комнатной температуры.
- 6) Нанести предварительное-связующее покрытие Finalit Nr. 21 Fixativ и сразу хорошенько затереть.
- 7) Finalit Nr. 23 на крупнопористых материалах развести с тёплой водой 1:1.
- 8) Finalit Nr. 23 на мелкопористых или отшлифованных материалах развести с теплой водой максимально до 1:3.
- 9) Finalit Nr. 23 нанести в достаточном количестве путём распыления или натирания, чтобы продукт полностью покрыл пол.
- 10) Если вы нанесёте слишком мало Finalit Nr. 23, то могут образоваться разводы и пузырьки.
- 11) Время высыхания 1-2 часа. После этого можно наступать, но сама поверхность ещё не полностью стабильна.
- 12) Если вы хотите ещё больше глянца, пройдите ещё раз влажной тряпкой.
- 13) Finalit Nr. 23 нанести ещё раз . Глянц проявится автоматически.
- 14) Отполировать поверхность высокоскоростной машиной (около 1.000 – 1.300 оборотов в минуту) с белым падом.

Стены:

На стенах та же процедура как и на полах от 1) до 14) с той только разницей, что после нанесения импрегнирования нужно сразу затирать.

В заключении отполировать ручной машиной с белым падом.

Тесты - Пробы на месте необходимы!

В случае если вы проделали все работы согласно описанию выше, но не достигли желаемого результата, свяжитесь пожалуйста с нашим техниками в Вене, Велсе (Австрия) или Гросботвар (Германии). Если на русском языке , то пожалуйста с офисом в Саарбрюкене (Германия).

d) Рекомендации по ежедневному уходу:

Finalit Nr.40 Моющее средство **для всех** поверхностей (Цитрусовый)– рН нейтральный.

Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 23

a) Освежить глянец

Для того чтобы освежить глянец нужно сделать смесь 1:10. Что означает - в ёмкость нужно залить 10 литров воды и 1 литр Finalit Nr. 23.



Чтобы защитить Finalit Nr. 23 в фойе и на входах от воздействия технической соли, нужно как минимум через 3 часа после нанесения, дополнительно покрыть максимально тонким слоем Finalit Nr. 20

b) Шлифовать и полировать с помощью полировочной пудры

Слегка повреждённые места можно исправить с помощью Finalit Nr. 60 Полировочной пудры. Не действует на нереставрированных царапинах.

Царапины нужно вначале отшлифовать с помощью Корн Nr. 60, 220, 400, 800, при необходимости 1.800.

После удаления царапин (от шлифа 400) можно использовать Finalit Nr. 60 для достижения идеального блеска – более точные рекомендации смотрите в пояснении к Finalit Nr. 60 Полировочная пудра.

В завершении импрегнировать поверхность Finalit Nr. 21 Fixativ и **Finalit Nr. 20** или Finalit Nr. 22 и отполировать высокоскоростной машиной с белым падом.